


CAIRO



Skład



23



Gramatura

100% PES



Szerokość

300 g/m² +/- 5%



Grupa asortymentowa

144 cm +/- 2 cm

Tkanina meblowa



Konserwacja



Właściwości użytkowe wyrobu zgodne z normą PN-EN 14465:2005+A1:2007

Właściwości	Norma	Wartość zgodna z normą	Kategoria
Odporność na przesunięcie w szwie	EN ISO 13936-2 (mm)	≤4	A
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934 -1 (N)	≥400	B
Odporność na ścieranie w teście Martindale	EN ISO 12947 -2 (suwy)	≥45 000	A
Odporność na pilling	EN ISO 12945 -2 (po 5000 suwów)	≥5	A
Utrudniona wchłanianość	✓		

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.

3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.